



Muflon C80 P KR-80

НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: MUFLON C 80 P KR-80

| | | | |
|-----------------------|-----|------------------|---------|
| Общая плотность | 179 | g/m ² | ISO 536 |
| Общая толщина | 171 | µm | ISO 534 |

1. ЛИЦЕВОЙ МАТЕРИАЛ: Chrom - чистоцеллюлозная белая полуглянцевая бумага с односторонним мелованием поверхности

| | | | |
|--------------------------|------|------------------|----------|
| Плотность | 80 | g/m ² | ISO 536 |
| Толщина | 70 | µm | ISO 534 |
| Яркость | 93 | % | ISO 2470 |
| Гладкость по Бекку | 1000 | sec | ISO 5627 |

2. КЛЕЙ: P – Permanent, постоянный клей общего назначения на акриловой основе, для общего применения на большинстве поверхностей – в том числе слегка шероховатых; обладает превосходной сопротивляемостью воздействию света и ультрафиолета; отвечает рекомендациям BgVV и FDA 175.105;

3. СИЛИКОНИЗИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА: KR-80 - отбеленная крафт-бумага с односторонним мелованием

| | | | |
|----------------|----|------------------|---------|
| Плотность..... | 80 | g/m ² | ISO 536 |
| Толщина | 91 | µm | ISO 534 |

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | | | |
|---|----|------------------|--------|
| Удельный вес клеевого слоя..... | 19 | g/m ² | FTM 12 |
| Адгезия с подложкой 180%/PE..... | 8 | N/25mm | FTM 1 |
| Быстрое схватывание..... | 8 | N/25mm | FTM 9 |
| Отделение от подложки на малых скоростях..... | 10 | cN/50mm | FTM 3 |

Минимальная температура приклеивания +5 °C

Температурный режим эксплуатации от -10 до +80 °C

Постоянный клей (P) характеризуется хорошей начальной и конечной адгезией на широком спектре поверхностей – как гладких, так и слегка шероховатых. Поверхность заклеивания должна быть чистой и сухой.

5. ПЕРЕРАБОТКА: лицевой материал позволяет получить прекрасное качество в любых распространенных технологиях печати. Низкие допуски в толщине силиконизированной подложки позволяет добиться точной вырубки. Такие показатели свидетельствуют о высокой проходимости материала в печати и об удобстве в наклеивании.

6. ХРАНЕНИЕ: два года в заводской упаковке и при соблюдении установленных условий хранения (22 °C, 50% RH, в изоляции от прямого солнечного света).

7. ФОРМАТЫ И УПАКОВКА: стандартные форматы производителя – 43x61, 50x70, 100x70; стандартная упаковка – пачки по 200 листов (на паллете 10 000) листов для форматов 43x61 и 50x70, пачки по 100 листов (на паллете 5 000 листов) для форматов 100x70.