



Muflon Chrom 80 P KR-80

НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:	MUFLON Chrom 80 P KR-80		
Общая плотность	178	g/m ²	ISO 536
Общая толщина	165	µm	ISO 534

1. ЛИЦЕВОЙ МАТЕРИАЛ: Chrom - чистоцеллюлозная белая полуглянцевая бумага с односторонним мелованием поверхности

Плотность	80	g/m ²	ISO 536
Толщина	64	µm	ISO 534
Яркость	95	%	ISO 2470
Гладкость по Бекку	850	sec	ISO 5627

2. КЛЕЙ: P – Permanent, постоянный клей общего назначения на акриловой основе, для общего применения на большинстве поверхностей – в том числе слегка шероховатых; обладает превосходной сопротивляемостью воздействию света и ультрафиолета; отвечает рекомендациям VgVV и FDA 175.105;

3. СИЛИКОНИЗИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА: KR-80 - отбеленная крафт-бумага с односторонним мелованием

Плотность.....	80	g/m ²	ISO 536
Толщина	95	µm	ISO 534

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Удельный вес клеевого слоя.....	18	g/m ²	FTM 12
Адгезия с подложкой 180%/PE.....	7	N/25mm	FTM 1
Быстрое схватывание.....	8	N/25mm	FTM 9
Отделение от подложки на малых скоростях.....	10	cN/50mm	FTM 3

Минимальная температура приклеивания +5 °C

Температурный режим эксплуатации от -10 до +80 °C

Постоянный клей (P) характеризуется хорошей начальной и конечной адгезией на широком спектре поверхностей – как гладких, так и слегка шероховатых. Поверхность заклеивания должна быть чистой и сухой.

5. ПЕРЕРАБОТКА: лицевой материал позволяет получить прекрасное качество в любых распространенных технологиях печати. Низкие допуски в толщине силиконизированной подложки позволяет добиться точной вырубки. Такие показатели свидетельствуют о высокой проходимости материала в печати и об удобстве в наклеивании.

6. ХРАНЕНИЕ: два года в заводской упаковке и при соблюдении установленных условий хранения (22 °C, 50% RH, в изоляции от прямого солнечного света).

7. ФОРМАТЫ И УПАКОВКА: стандартные форматы производителя – 43x61, 50x70, 100x70; стандартная упаковка – пачки по 200 листов (на паллете 10 000) листов для форматов 43x61 и 50x70, пачки по 100 листов (на паллете 5 000 листов) для форматов 100x70.